



OSM.0349

OSMOCEM iTOP

Impermeabilizante cementicio
osmótico bicomponente plasto-
deformable

Código de Aduana

3824 5090

Embalajes

- Saco 25 kg [A]
- Bidón 8 kg [B]
- Kit: 1 Saco 25 kg [A] + 1 Bidón 8 kg [B]

Aplicación

- Llana
- Enlucidora
- Pincel
- Rodillo
- Espátula
- Rociador

Familia	Osmocem	Tipo	Compuestos osmóticos de hormigón bicomponentes
Líneas de productos	<ul style="list-style-type: none"> • Aqua • Building • Infratech 	Categorías funcionales	<ul style="list-style-type: none"> • Impermeabilizaciones osmóticas • Intervenciones estructurales de mantenimiento de diques, embalses, conductos y canales hídricos • Intervenciones estructurales de mantenimiento de túneles y galerías • Impermeabilización de hormigón horizontal de terrazas y balcones
Componentes	Bicomponente	Aspecto	Polvo + Líquido

Descripción del producto

Compuesto cementoso osmótico de dos componentes, impermeabilizante, agregado con polímeros flexibles específicos, deformables por plasma, resistentes incluso en contraflujo, para impermeabilizar obras de concreto, techos, tanques, piscinas, yesos agrietados, pozos de ascensores, balcones, terrazas, etc. reparación y revestimiento protector de obras hidráulicas y estructuras marinas o en atmósfera marina.

Características generales

OSMOCEM iTOP se caracteriza por su extrema simplicidad de aplicación, a prueba de errores. Realiza la adhesión a sustratos por adhesión mecánica y difusión osmótica. También es efectivo en condiciones de empuje hidrostático negativo (contra empuje) y también es aplicable como recubrimiento en jardines y macetas colgantes, ya que resiste la acción mecánica de las raíces.

Consumos

Aproximadamente 1.9 kg/m² de OSMOCEM iTOP por cada milímetro de espesor a fabricar.

Campos de uso

Tratamientos de impermeabilización de estructuras y muros subterráneos, piscinas, impermeabilizaciones de cisternas, cuencas, jardineras, jardines colgantes, ductos, túneles, cajas, puentes, tanques, sótanos, áreas de contención de alimentos, etc., siempre que sean lo suficientemente porosos y absorbentes y libres de cualquier impermeabilización superficial y / o repelente al agua, tanto químico (siloxanos, epoxis, poliuretanos, etc.) como natural (depilación con cera). Adecuado para condiciones de empuje hidrostático positivo y negativo. También se puede utilizar para impermeabilizar terrazas y balcones.

Características fundamentales

 Producto resaltado	 Aplicar en dos manos
 Conservabilidad: 12 meses	 Diámetro máximo agregado: 0.7 mm
 Espesor mínimo aconsejado: 1.5 mm	 Exento de solventes
 Pot life: 50-70 min	 Temperatura de uso: +5 / +35 °C
 Colores disponibles Gris	

Especificaciones técnicas

Relación de mezcla de los componentes A:B: 3.12:1

IF YOU WANT TO SOLVE IT
azichem

www.azichem.com

Actualización del: **07/02/2020**
Las condiciones de venta y
advertencias legales pueden
consultarse en
www.azichem.es/disclaimer

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Enlucidos
- Hormigón
- Prefabricados
- Fibrocemento
- Ladrillos
- Mamposterías mixtas
- Mamposterías de piedra
- Bloque delgado de hormigón de fundación
- Paredes rocosas

Preparación de los soportes

Las superficies de aplicación deben estar limpias, libres de suciedad, piezas desmenuzables e incoherentes, polvo, tratamientos repelentes al agua en general, etc., adecuadamente saturadas con agua hasta alcanzar la condición de "superficie seca saturada".

Modo de uso

Mezcle el componente en polvo (componente A) con la solución humectante (componente B) con un taladro de baja velocidad u otro mezclador mecánico efectivo, vertiendo gradualmente el polvo en el líquido. Continúe mezclando hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

Una vez que se completa la mezcla, espere unos minutos y mezcle nuevamente antes de aplicar.

Para mejorar aún más el rendimiento del recubrimiento (por ejemplo, en el caso de impermeabilizar terrazas y balcones), es aconsejable insertar el refuerzo de fibra de vidrio resistente a los alcalinos ARMAGLASS 160 entre una capa y la siguiente, para un consumo indicativo de aproximadamente 3 - 4 kg/m².

No aplique en presencia de insolación directa y cuide la protección y el condimento húmedo. No aplique sobre sustratos ligeramente o no porosos o previamente recubiertos con tratamientos repelentes al agua en general, a menos que después de un endurecimiento apropiado con martillos, lijadoras y equipos adecuados para tratamientos preparatorios de los sustratos, o después del tratamiento apropiado con imprimaciones poliméricas adecuadas.

Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Proteger de la humedad.



IF YOU WANT TO SOLVE IT

 azichem

www.azichem.com

Actualización del: 07/02/2020

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en
www.azichem.es/disclaimer

Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com.

Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

OSMOCEM iTOP es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

IF YOU WANT TO SOLVE IT



www.azichem.com

Actualización del: **07/02/2020**

Las condiciones de venta y
advertencias legales pueden
consultarse en
www.azichem.es/disclaimer

